



Pierre Frey sas
Mrs. Virginie Gendrot
47 rue des Petits Champs
75001 PARIS
Frankrijk

Votre message du
04-06-2019

Votre référence

Date
13-06-2019

Rapport d'analyse 19.03337.13

Essais demandés :

**UK Furniture and Furnishings
(Fire) (Safety) regulations (1988)
No. 1324**

**Réglementations d'Ameublement du RU (Feu) (Sécurité) 1988
No. 1324 - Schedule 5 part I – flamme équivalente à une
allumette - BS 5852 part 1 (1979)**

| Numéro d'identification | Informations données par le client | Date de réception |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|
| T1912573 | F3407 BRUNEC | 04-06-2019 |



Gina Créelle
Responsable de la commande de tests

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans permission écrite de Centexbel.
Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Référence: T1912573 - F3407 BRUNEC

Réglémentations d'Ameublement du RU (Feu) (Sécurité) 1988 No. 1324 - Schedule 5 part I – flamme équivalente à une allumette - BS 5852 part 1 (1979)

Date de la fin de l'essai 11-06-2019
 Norme appliquée UK Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) regulations (1988) No. 1324

Déviaton de la norme -

Conditionnement 23°C, humidité relative 50%

Les résultats d'essai suivants ne se rapportent qu'à l'allumabilité de la combinaison des matières dans les conditions particulières d'essai ; ils ne sont pas destinés à un moyen d'évaluer le risque total du feu des matières utilisées.

Les éprouvettes ne sont pas nettoyées

Rembourrage T 23140 (Recticel) * - mousse non-ignifugée - ± 22 kg/m³

* Le rembourrage répond aux exigences indiquées à la liste 5 partie 1 des réglémentations d'Ameublement du RU (Feu) (Sécurité) 1988

Temps d'application de la flamme (s) 20

| | 1 | 2 |
|---|----------|----------|
| Critères de combustion | | |
| Combustion évoluant dangereusement | / | / |
| Assemblage d'essais consumé | / | / |
| Fumées/chaleur/incandescence plus de 15 min | / | / |
| Examen final / combustion progressive | / | / |
| Critères d'inflammation | | |
| Combustion évoluant dangereusement | oui | oui |
| Assemblage d'essais consumé | / | / |
| Inflammation > 120 s | / | / |
| Persistance de flamme (s) | / | / |
| | | |
| | allumage | allumage |

Conclusion Allumage