



**Pierre Frey sas**  
**Mrs. Virginie Gendrot**  
**47 rue des Petits Champs**  
**75001 PARIS**  
**Frankrijk**

**Votre message du**  
04-06-2019

**Votre référence**

**Date**  
13-06-2019

## Rapport d'analyse 19.03337.09

Essais demandés :

**UK Furniture and Furnishings  
(Fire) (Safety) regulations (1988)  
No. 1324**

**Réglementations d'Ameublement du RU (Feu) (Sécurité) 1988  
No. 1324 - Schedule 4 part I – Essai à la cigarette - BS 5852  
part 1 (1979)**

Numéro d'identification	Informations données par le client	Date de réception
T1912572	F3406 GOELO	04-06-2019



**Gina Créelle**  
Responsable de la commande de tests

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans permission écrite de Centexbel.  
Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.  
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Référence: T1912572 - F3406 GOELO

**Réglementations d'Ameublement du RU (Feu) (Sécurité) 1988 No. 1324 - Schedule 4 part I – Essai à la cigarette - BS 5852 part 1 (1979)**

Date de la fin de l'essai 11-06-2019  
Norme appliquée UK Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) regulations (1988) No. 1324  
Déviation de la norme -  
Conditionnement 23°C, humidité relative 50%

Les résultats d'essai suivants ne se rapportent qu'à l'allumabilité de la combinaison des matières dans les conditions particulières d'essai ; ils ne sont pas destinés à un moyen d'évaluer le risque total du feu des matières utilisées.

Les éprouvettes ne sont pas nettoyées

Rembourrage T 23140 (Recticel) \* - mousse non-ignifugée - ± 22 kg/m<sup>3</sup>

\* Le rembourrage répond aux exigences indiquées à la liste 5 partie 1 des réglementations d'Ameublement du RU (Feu) (Sécurité) 1988

	1	2
<b>Critères de combustion</b>		
Combustion évoluant dangereusement	non	non
Assemblage d'essais consumé	non	non
Combustion jusqu'aux extrémités	non	non
Combustion a travers toute l'épaisseur	non	non
Combustion pendant plus de 1 heure	non	non
Examen final / combustion progressive	non	non
<b>Critères d'inflammation</b>		
Inflammation	non	non
	non-allumage	non-allumage

**Conclusion Non-allumage**