

Centro Tessile Serico Sostenibile Srl Via Castelnuovo, 3 – 22100 Como Italia Tel. +39 031331211 Fax +39 0313312149 Amministrazione/Contabilità +39 0313312102-154 P.IVA – C.F. 03900470133 Capitale sociale euro 600.000,00 iv

mailbox@textilecomo.com www.textilecomo.com

Allegato n. 1F al rapporto di prova n. / Annex n. 1F to test report n. 2500795-001

# DETTAGLIO DEI RISULTATI DI PROVA DETAILS OF TEST RESULTS

Prova eseguita in conformità a UNI 9175: 1987 + UNI 9175 FA-1:1994
Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma

Test carried out according to UNI 9175: 1987 + UNI 9175 FA-1:1994 Reaction to fire of upholstered furnitures by applying a small flame

Dettagli di prova / Test Details

ettagii di piova / rest Detulis			
Imbottitura / Upholstery filling	Schiuma poliuretanica IGNIFUGA con densità di 35 kg/m³		
	Fire-retardant polyurethane foam with a density of 35 kg/m³		
Rivestimento esterno / Outer cover	vedasi descrizione articolo / see article description		
Pretrattamento del campione	campione è stato sottoposto a spazzolatura secondo la UNI 9176 (1998) - Metodo D		
Sample pretreatment:	sample was submitted to brushing according to UNI 9176:1998		
Condizionamento del campione	24h at 20 $\pm$ 2 °C, 65 $\pm$ 5 % r.h		
Conditioning of test specimen			

#### **PROVE SU ASSEMBLAGGIO**

	applicazione fiamma / flame application time			
	20 s	80 s	140 s	
serie provette sample series	Tempo post-combustione  Post-combustion time (s)	Tempo post-combustione  Post-combustion time (s)	Tempo post-combustione  Post-combustion time (s)	
PRIMA SERIE – longitudinale FIRST SERIES - lenghtwise	18	27	31	
SECONDA SERIE – trasversale SECOND SERIES - transverse	15	19	37	
ESITO / RESULT	POSITIVO/POSITIVE	POSITIVO/POSITIVE	POSITIVO/POSITIVE	

## AL CAMPIONE VIENE ATTRIBUITA LA CLASSE 1.IM / SAMPLE MEET THE CLASS 1.IM

### Note / Notes:

Il risultato è considerato positivo quando il tempo di post-combustione risulta inferiore ai 120 s e la provetta non è bruciata completamente La prova viene effettuata sulla terza serie di provini solo in caso di risultati discordi fra le prime due serie.

The result of the test is "POSITIVE" if the afterflame time is less than 120 s and the specimen is not completely burnt.

The test of third series is necessary if the results between the first and the second series are different.

#### Criteri di classificazione/Classification criteria

classe 1.IM: viene attribuita al manufatto se si ha esito positivo a seguito di applicazione di fiamma pari a 20 - 80 e 140 s is attributed to the sample if the test is successful with the flame application time of 20 - 80 and 140 s

classe 2.IM: viene attribuita al manufatto se si ha esito positivo a seguito di applicazione di fiamma pari a 20 s e 80 s

is attributed to the sample if the test is successful with the flame application time of 20 s and 80 s

classe 3.IM: viene attribuita al manufatto se si ha esito positivo solo a seguito di applicazione di fiamma pari a 20 s

is attributed to the sample if the test is successful only with the flame application time of 20 s  $\,$ 

**NON classificabile**: attribuito al manufatto se si ha esito negativo a seguito di applicazione di fiamma pari a 20 s is attributed to the sample if the test fails the flame application time of 20 s

Il Responsabile Laboratorio The Laboratory Manager

Fausto Albonico